

MOL Fortilmo ADD 20

alumínium mélyhúzóolaj



A MOL Fortilmo ADD 20 alumínium finomlemezek képlékeny alakításához, lámpafej gyártáshoz kialakított kenőolaj. Kenőképesség javító és korróziógátló komponenseket tartalmazó, magasan finomított ásványolaj. A felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet. A hűtő-kenő folyadékra rendkívül érzékeny falvékonyító technológiánál a MOL Emcool ADD 2,5tf%-os emulziójával együtt alkalmazva (a szalag olajozása, valamint a szerszám belsejében vezetett emulzióval a hűtés és öblítés hatását növelve) kiváló párosítás a termelékeny gyártás biztosítására, valamint a szerszám védelmére és tisztántartására.

Nem tartalmaz klórt, báriumot, nehézfémeket, valamint PCB/PCT vegyületeket.

Alkalmazási terület



Finomlemezek képlékenyalakítása

Finom kivágás, lyukasztás, hajlítás

Kis és közepes alakítási fokú mélyhúzás

Ötvözött és ötvöztelen alumínium

Színesfémek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, hosszú szerszámélettartam
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Kiváló felületnedvesítés

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát
Megakadályozza a feltapadást, szakadást, védi a szerszámot
Termelékeny gyártás és kiváló felületi minőség

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

Hatékonyan hozzájárul a gép, szerszám és munkadarab tisztántartásához

Könnyen lemosható

Bázikus jellegű mosófolyadékkal az alkatrész felületén maradó kenőfilm maradék nélkül eltávolítható
A festés, lakkozás és előkészítő kezelés minőségét nem befolyásolja

Inaktív kopáscsökkentő adaléktartalom

Színesfémeken nem okoz foltosodást, korróziót

Specifikációk és jóváhagyások

ISO 6743-7: L-MHB

MOL Fortilmo ADD 20

alumínium mélyhúzóolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sárga, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,858
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	18,8
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100643 MOL Fortilmo ADD 20 860KG

IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu