

MOL Polimet ME 17

környezetkímélő vágóolaj



A MOL Polimet ME 17 színes-, könnyűfémek és jól forgácsolható acélok megmunkálásaihoz kialakított, gazdaságosan alkalmazható vágóolaj. Kopásgátló és súrlódásmódosító komponenseket, korróziógátló és olajköd-képző hajlamot csökkentő adalékokat tartalmazó, magasan finomított ásványolaj. Nem tartalmaz klórt, PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

Alkalmazási terület



Különbféle forgácsoló technológiák (esztergálás, fúrás, menetmegmunkálások, stb.)

Finomfelületi megmunkálások

Egy- és többborsós automata esztergagépeken, aggregátokon történő műveletek

Automata és jól forgácsolható acélok

Sárgaréz, bronz, egyéb rézötvözetek

Alumínium ötvözetek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképeség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, hosszú szerszámtartam
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Inaktív kopáscsökkentő adaléktartalom

Univerzálisan alkalmazható különböző fémek (acélok, színes- és könnyűfémek) megmunkálásaihoz

Alacsony viszkozitás

Fokozott hűtő- és öblítő hatás, precíz gyártási pontosság

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

Kiváló forgácsolt felületi minőség
Kevesebb selejt

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Kiseb gyártási és felületkezelési költség

Alacsony habzási hajlam

Folytonos kenőfilm, kiegyensúlyozott hűtő- és kenőhatás
Kiváló felületi minőség, nagy gyártási pontosság

Alacsony ködképződési hajlam

Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Enyhe szaghatás

Kellemesebb munkakörnyezet

Specifikációk és jóváhagyások

EMAG
ISO 6743-7: L-MHE

MOL Polimet ME 17

környezetkímélő vágóolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sárga, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,852
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	15,6
Folyáspont [°C]	-26
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200
Korróziós hatás rézlemezen (121°C, 3 óra) [k. fokozat]	1b

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100685 MOL Polimet ME 17 170KG
13300083 MOL Polimet ME 17 860KG

216,5L fém hordó
IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu