

MOL Spinol 10

adalékolt orsóolaj




A MOL Spinol 10 szerszámgépek és más berendezések nagysebességű orsócsapágyazásainak nagyteljesítményű prémium kenőolaja.

Oxidáció-, kopás- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.

Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Nem habzik, gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el.

Alkalmazási terület



Fém- és fémegmunkáló szerszámgépek nagy fordulatszámú orsóinak csapágái

Finommechanikai szerkezetek, textilipari szövőgépek, ipari varrógépek

Nagyfordulatszámú orsók sikló- és gördülőcsapágái

Ködkenő rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés
Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és
üzemeltetési költség
Kisebb teljesítmény veszteség, magas szintű csapágyvédelem

Kiemelkedő hő- és oxidációs
stabilitás

Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon
ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek

Kiváló korrózióvédő hatás

Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlétében is
Hosszú gépelettartam, alacsony karbantartási költség

Alacsony viszkozitás

Kis belső súrlódás, energia-megtakarítás
Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 10
ISO-L-FC
ISO-L-FD

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Színszám (ASTM-skála)	L0,5
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,860
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	10,4
Folyáspont [°C]	-15
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	160
Semlegesítési szám [mg KOH/g]	0,58

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Spinol 10

adalékolt orsóolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006515 MOL Spinol 10 170KG

216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu