

MOL Fortilmo EV 603

elpárolgó olaj



A MOL Fortilmo EV 603 acél, réz és alumínium finomlemezek képlékenyalakító műveleteihez kialakított elpárolgó kenőolaj.

Speciális kenőképesség javító adalék-kombinációt tartalmazó illékony ásványolaj párlat. Az alakítási művelet során természetes úton elpárolog.

A felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet. Vékony rétegben történő felvitele esetén maradéka az alakítási művelet után alig érzékelhető a felületen, a megmunkált darabok hegesztés és ragasztás előtt zsírtalanítást nem igényelnek.

Színesfémekkel, festék-, lakk- és horganybevonat rendszerekkel jól összefér. Nem tartalmaz báriumot, PCB-, PCT- és egyéb klór-vegyületeket.

Alkalmazási terület



Finomlemezek képlékenyalakítása

Finom kivágás, lyukasztás, hajlítás

Villamos motorok bevonat mentes és lakkozott lemezalkatrészeinek kivágása

Acél-, könnyű- és színesfémek

Tulajdonságok és előnyök

Inaktív kopáscsökkentő adalék tartalom

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

A bevonatokkal összefér

Kiváló felületnedvesítés

Minimális párolgási maradék

Nagyon alacsony aromás tartalom

Enyhe szaghatás

Univerzálisan alkalmazható különböző fémek (acélok, színes- és könnyűfémek) megmunkálásaihoz

Tisztán tartja a szerszámot, megakadályozza a fémszemcsék feltapadását, hegedését, így hosszútávon megóvjaa az állapotát
Alacsonyabb szerszámköltség

Festék, lakk és horganybevonat rendszereket nem károsítja

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát
Tökéletes minőségű felület

Lehetővé válik a zsírtalanítás elhagyása
Kisebb fajlagos gyártási költség

Egészségesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Kellemesebb munkakörnyezet

MOL Fortilmo EV 603

elpárolgó olaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	halványsárga, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,767
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on [mm ² /s]	1,86
Lobbanáspont (Pensky-Martens) [°C]	66
Elszappanosítási szám [mg KOH/g]	6,8

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 12 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 30°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031910

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100652	MOL Fortilmo EV 603 10LA	10L műanyag kanna
13300860	MOL Fortilmo EV 603 42KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
13100653	MOL Fortilmo EV 603 160KG	216,5L fém hordó
13100651	MOL Fortilmo EV 603 750KG	IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu