

RC-Grease K2 K

Lítiumbázisú kenőzsír



Az RC-Grease K2 K lítiumbázisú kenőzsír nagy finomítási fokú alapolaj és nagy tisztaságú, újrafeldolgozott kenőolaj elegyéből lítium-szappannal előállított általános kenőzsír.

A termék jó mechanikai stabilitással és vízállósággal rendelkezik, alacsony súrlódást és kopást biztosít, védelmet nyújt korrózió ellen.

Normál hőmérsékleten üzemelő, közepes terhelésű és fordulatszámú gördülőcsapágyak, csapok, csuklók és drótkötelek kenésére alkalmas.

Az RC-Grease K2 K mérsékeltén lágy, sima, barna színű termék.

Alkalmazási hőmérséklettartomány: -25°C és +110°C között

Alkalmazási terület



Kis és közepes terhelésű gördülőcsapágyak

Menetek, csapok, csuklók, rugók

Drótkötelek

Normál hőmérsékletű alkalmazások

Egyedi kenési rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Jó mechanikai és tárolási stabilitás

Terhelés hatására szerkezete stabil marad, a kenőzsír nem lágyul le, nem folyik ki a kenési helyről

Hosszú ideig tárolható olajkiválás, vagy a kenőzsír keményedése nélkül

Jó kopásvédelem

Csökken az érintkező felületek kopása

Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez

Megbízható berendezés védelem, hosszú gépelettartam

Kiváló statikus vízállóság

Szabadtéren üzemelő berendezések esetén is megbízható kenést biztosít

Nedves, párás környezetben nem lágyul le, nem folyik ki a kenési helyről

Alacsony súrlódási tényező

Csökkenő üzemi hőmérséklet, növekvő kenőanyag élettartam

Csökken a kábel elemi szálainak mozgása során keletkező hő, növekszik a kenőanyag élettartama

Jó oxidációs stabilitás

A természetes öregedési folyamatok lassúak, hosszú berendezés és olaj élettartam

Kiváló színesfém-összeférhetőség

Meggátolja a színesfém alkatrészek idő előtti elhasználódását

Specifikációk és jóváhagyások

NLGI fokozat: NLGI 2

DIN 51502: K2K-25

ISO 6743-9: L-XBCEA 2

RC-Grease K2 K

lítiumbázisú kenőzsír



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sötétbarna, homogén
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm ² /s]	100
Cseppenéspont [°C]	195
Penetráció változás 25 °C-on, 10 000 törés után [0,1 mm]	25
Oxidációs stabilitás (100 h, 100°C, nyomáscsökkenés) [kPa]	25
Korróziós hatás acéllemezen (100°C/ 24h)	kiállja
Korróziós hatás rézlemezen (100°C, 24 óra) [k. fokozat]	1
Statikus vízállóság	1-90
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	285
Olajelválás (72 h, 40°C) [% (m/m)]	3
Olajelválás (7 nap, 40°C) [% (m/m)]	4,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

A termék mérgező anyagot nem tartalmaz. Felhasználása során az ásványolajtermékekre vonatkozó munkavédelmi utasításokat kell betartani.

A termék fedett helyen, tűzö naptól, beázástól védve tárolható.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -5°C - +45°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13009707 RC-Grease K2 K 8KG

13009770 RC-Grease K2 K 50KG

13009701 RC-Grease K2 K 180KG

8KG műanyag vödör (csak rendelésre)

60L fém hordó (csak rendelésre)

213L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu